

ENDUIT DE PAREMENT ÉPAIS, MANUEL, GRAIN FIN

- ✚ Toutes les qualités d'un enduit à la chaux aérienne, laisse respirer le support, maniabilité aisée, luminosité des couleurs
- ✚ Particulièrement adapté à la restauration du bâti ancien
- ✚ Finitions : taloché-feutrée, gratté-fin ou traditionnelles avec grains colorés



25 kg

Produit(s) associé(s)

- ➔ weber.mep gobetis
- ➔ weber.mep plus
- ➔ weber nettoyant façade
- ➔ weber accrochage



DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ enduit de parement minéral à la chaux aérienne (couche de finition d'un enduit trois couches conforme à la norme NF DTU 26-1)
- ◆ rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes

SUPPORTS

extérieurs et intérieurs

- ◆ supports anciens :
 - maçonneries de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26-1 (type **weber.mep plus**)
 - maçonneries de briques, moellons, pierres destinées à rester apparentes (cas de rejointoiement)
- ◆ supports neufs : corps d'enduit conforme à la norme NF/DTU 26-1 (type **weber.dress R**)

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas appliquer sur :
 - les surfaces horizontales ou inclinées
 - les supports en plâtre
 - les soubassements et les parties exposées aux salissures
 - un support hydrofugé ou non absorbant
 - béton

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ épaisseur moyenne : de 5 à 7 mm
- ◆ temps hors d'eau : de 3 à 8 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- ◆ composition : chaux aérienne, faible quantité de liants hydrauliques, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux
- ◆ densité de la poudre : 1,45

PERFORMANCES

- ◆ CE selon NF EN 998-1
- ◆ classe selon NF EN 998-1 : CR
- ◆ réaction au feu : A1 (incombustible)
- ◆ absorption d'eau : W1
- ◆ résistance en compression : CSII
- ◆ rétention d'eau : Re < 86 %
- ◆ module d'élasticité : < 8000 MPa
- ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ norme NF EN 998-1
- ◆ norme NF DTU 26-1

RECOMMANDATIONS

- ◆ protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- ◆ par temps chaud ou en cas de vent sec, réhumidifier l'enduit fini 24 heures après sa mise en œuvre et au-delà si nécessaire

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être propres, sains, rugueux et résistants
- ◆ toujours humidifier le support et attendre la disparition du film d'eau
- ◆ **sur les supports non recouverts d'un corps d'enduit :**
 - dégraisser les joints de maçonnerie sur 2 à 5 cm de profondeur, puis dépoussiérer. Appliquer le gobetis d'accrochage **weber.mep gobetis**, puis le corps d'enduit **weber.mep plus**, avant la finition. Respecter les temps d'attente entre les couches tels que définis par la norme NF DTU 26-1
- ◆ **sur maçonneries anciennes revêtues d'un corps d'enduit cohésif :**
 - si l'enduit est recouvert d'un revêtement organique ou d'une peinture, l'éliminer totalement (décapage puis sablage par exemple)
 - nettoyer au jet d'eau haute pression

- appliquer **weber nettoyant façade** en cas de salissures végétales, rincer et laisser sécher
- puis réaliser un gobetis avec **weber.cal F** adjuvanté avec **weber accrochage** avant la finition (1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d'eau)
- ♦ si le corps de l'enduit n'est pas suffisamment cohésif, l'éliminer par piochage
- ♦ **sur maçonneries neuves :**
 - réaliser d'abord un corps d'enduit traditionnel d'au moins 15 mm d'épaisseur, conforme à la norme NF DTU 26-1. Le dresser à la règle et laisser la surface rugueuse
 - laisser durcir au moins 7 jours avant d'appliquer **weber.cal F**

CONDITIONS D'APPLICATION

- ♦ température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ♦ ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures
- ♦ éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

FINITIONS / TEINTES



taloché-feutrée

- ♦ dès que l'enduit a tiré, éliminer la laitance superficielle avec une éponge humide ou une taloche feutrée



gratté-fin

- ♦ dès que la dureté de l'enduit le permet (de 2 à 24 heures), gratter avec un gratton à dents courtes
- ♦ après grattage, éliminer délicatement les poussières avec un balai

Pour le rejointoiement de pierres apparentes et de briques consulter les Solutions chantiers

APPLICATION

1

- ♦ gâcher en bétonnière ou dans une auge avec 4 à 5 l d'eau par sac pendant 5 minutes
- ♦ veiller à préparer des gâchées de consistance très régulière

2

- ♦ pour la réalisation de la couche de finition
 - appliquer **weber.cal F** à la truelle ou à l'aide d'un pot de projection. Puis dresser à la règle pour obtenir une épaisseur moyenne de 8 mm pour une finition grattée et de 5 mm pour une finition talochée

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Consommation :

- ♦ finition taloché-feutrée : de 11 à 15 kg/m²
- ♦ finition gratté-fin : de 15 à 17 kg/m²

Format de la palette : 107x107 cm

Couleurs : 72 teintes. Consulter le nuancier.

Outils : bétonnière, auge, truelle, règle, taloche plastique alvéolée, taloche éponge, taloche feutrée, gratton dents courtes

Rendement moyen : en partie courante, 30 m²/compagnon servi/jour

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.